

Rénove vos locaux depuis 1927

Lissaflex et Gripaflex

Peintures de sol polyuréthanes souples pour trafic intense



Watco Lissaflex et Gripaflex sont des peintures polyuréthanes désignées pour les sols sujets à des légers mouvements ou craquements.

Watco Lissaflex donne une finition lisse et brillante, souple et résistante. Watco Gripaflex donne une finition souple et antidérapante.

- Peinture polyuréthane bicomposante pour zone à trafic intense
- La peinture appliquée au rouleau remplit les petites fissures, réduisant ainsi le temps de préparation
- Peintures souples qui résistent aux mouvements dus aux vibrations des machines, à la dilatation et la contraction, à l'humidité, aux légers mouvements de construction, etc.

- Idéal pour les sols des mezzanines
- Aide à amortir le bruit
- Plus confortable sous les pieds
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Propriétés imperméables idéal dans les usines, les salles des chaudières, etc., où l'équipement pourrait fuir.
- Formule sans solvant qui ne dégage pas d'odeur pendant l'application
- Watco Gripaflex comprend des particules de carborundum qui lui donnent une finition antidérapante





Des plaquettes d'échantillon GRATUITES sont disponibles sur simple demande

Malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas garantir que le coloris livré correspondra exactement à celui des échantillons ci-dessus.

Composition

Peinture polyuréthane bicomposante et sans solvant, comprenant un durcisseur et de la résine. Watco Gripaflex comprend des particules de carborundum.

Asped

Finition semi-brillante. Watco Lissaflex est lisse. Watco Gripaflex est structuré.

Conditionnements

Watco Lissaflex: bidons de 5 litres. Watco Gripaflex : bidons pour 5 $\,m^2$.

Pouvoir couvrant

Watco Lissaflex: 5 litres pour une couche sur environ 20 m². Une couche suffit sur la plupart des surfaces, cependant deux couches sont recommandées pour obtenir une finition uniforme sur les bétons très poreux ou à texture ouverte.

Watco Gripaflex: 1 bidon pour une couche sur environ 5 m². Généralement une seule couche est conseillée.

Résistance chimique

- ***** Très bonne résistance à long terme **** Bonne résistance à long terme (apparition possible de taches à court terme) *** Peut altérer légèrement la surface
- ** Peut attaquer la surface, résistance limitée
- * Aucune résistance

Aucurie resistance		
Résultats pris au bout de d'exposition	4 heures	
Acide nitrique	5 %	****
	20 %	****
Acide sulfurique	5 %	****
	20 %	****
Acide acétique	10 %	****
	20 %	****
Acide oxalique	5%	****
·	10 %	****
Acide phosphorique	10 %	****
	20 %	****
Acide lactique	10 %	****
•	20 %	****
Acide tartarique	10 %	****
•	20 %	****
Acide chlorhydrique	5 %	****
	15 %	****
Hydroxyde de calcium	10 %	****
	50 %	****
Hypochloryte de sodium	10 %	****
	50 %	****
Hydroxyde de sodium	10 %	****
	50 %	****
Ammoniaque	5 %	****
	20 %	****
Butoxyéthanol		***
Xylène		****
Ethanol		****
Alcool ester		****
Triéthylènetétramine		****

Caromax

Acétone

Exsol D40

Eau de javel

Solution salée

Huile minérale

Solution sucrée

Antigel

Méthyléthylcétone

Alcool benzylique

Méthoxypropanol

Kérosène désaromatisé White Spirit Détergent

Stockage

Entreposer les produits à une température comprise entre 15 et 25°C pendant au moins 8 heures avant utilisation.

Préparation des surfaces en béton

Le béton à traiter doit être d'au moins quatre semaines, parfaitement sec et sans laitance (fine poudre blanchâtre qui se dégage des bétons neufs), sans contaminant et partie friable. Retirer toute tache d'huile ou de graisse avec Watco Dégraiss'sol (ou tout dégraissant similaire). Bien nettoyer la surface au jet et laisser sécher. Le béton très lisse ou dégageant de la laitance doit être décapé avec Watco Décap'sol pour assurer un bon accrochage avec la peinture. Bien nettoyer la surface au jet et laisser sécher. Dans le cas d'un béton neuf de moins de 4 semaines, il est impératif d'appliquer le Primaire Spécial Béton Neuf afin de fixer la structure de votre dalle.

Préparation des surfaces en pierre

La pierre doit être sèche et libre de toute partie friable et sans contaminant.

Préparation des surfaces peintes

Les surfaces déjà peintes doivent être poncées avec une ponceuse ou une brosse métallique pour améliorer l'adhérence et retirer toutes les parties friables. Un test sur une petite zone est conseillé pour vérifier la compatibilité avec l'ancienne peinture.

Préparation des surfaces métalliques

Enlever à la brosse métallique ou au disque abrasif toute trace de rouille ou matériau décollé. Appliquer la peinture immédiatement après avoir nettoyé la surface. Toute trace de graisse ou d'huile doit être enlevée avec Watco Dégraiss'sol (dégraissant sans solvant). Laisser sécher le métal avant de peindre. Les métaux galvanisés doivent être préparés avec Watco Galvaprimaire ou tout autre produit de préparation pour surfaces galvanisées.

Durée de conservation du mélange

20-30 minutes à 20°C. Des températures supérieures réduiront le temps de conservation du mélange.

Mélange et application de Watco Lissaflex

Le bidon principal contient une boite de résine et une boite d'activateur. Retirer les deux boites du bidon principal et mélanger chaque contenu séparément de façon minutieuse. (le mélangeur à peinture de Watco est idéal pour mélanger les produits.) Décanter le contenu de chaque boite dans le bidon principal. Mélanger les deux composants minutieusement à l'aide d'un agitateur à large lame. Une baguette en bois de 25 mm de large est idéale. Mélanger pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'une consistance et d'une couleur uniforme. Les meilleurs résultats sont obtenus dans des conditions sèches et chaudes (minimum 10 à 15°C) avec une bonne ventilation. Appliquer avec un rouleau en simili-peau de mouton. Une brosse peut être utilisée pour les retouches. Attendre au moins 8 à 12 heures avant d'appliquer la seconde couche, si nécessaire (voir Temps de durcissement).

Mélange et application de Watco Gripaflex

Verser les deux boites contenant du liquide (résine et durcisseur) dans le bidon principal et mélanger minutieusement jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. Ne pas mélanger les particules antidérapantes directement. Verser le mélange dans un bac à peinture et appliquer le mélange sur une surface de 5 m². Saupoudrer immédiatement les particules antidérapantes sur la peinture encore humide pour obtenir la finition de surface désirée (recouvrement total ou partiel). Repasser le rouleau, précédemment utilisé pour étaler le mélange, par-dessus les agrégats pour les enrober. Il n'est généralement pas utile de recharger le rouleau de peinture à moins qu'une grande quantité d'agrégats ait été saupoudrée.

Temps de durcissement

Dans un endroit bien ventilé et à des températures comprises entre 15 et 20°C. les deux produits sont secs au toucher au bout de 5 heures. Laisser sécher 8 à 12 heures avant d'appliquer une autre couche et 12 heures avant d'autoriser à nouveau la circulation. Les deux produits sont complètement résistants aux produits chimiques au bout de 7 jours (à une température constante de 15°C). Eviter de laver la surface avant 7 jours après l'application. Le temps de durcissement sera plus long à des températures plus basses : il pourrait prendre de 24 et 48 heures entre 10 et 15°C.

Nettoyage des applicateurs

Utiliser du White Spirit avant que la peinture ait commencé à durcir.

Entretien

Le produit résiste aux détergents classiques. Tester les puissants dégraissants au préalable. Généralement un détergent classique est suffisant et s'utilise avec un balai ou une autolaveuse. L'eau sale peut être brossée ou aspirée de la surface structurée de Watco Gripaflex pour garder une surface propre. Watco Lissaflex et Gripaflex peuvent se nettoyer à la vapeur. Il faut juste faire attention de ne pas diriger la vapeur sur le même point pendant un temps prolongé.

Watco Mélangeur à peinture

Pour mélanger rapidement et de façon minutieuse les peintures époxy bicomposantes

Commandes

Disponibles directement auprès de Watco SARL. Tous les produits Watco sont vendus conformément aux conditions de vente de la société.

On demande souvent à la société Watco et à ses représentants de faire des remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces dernières sont différentes de celles décrites dans les fiches techniques de la société. Bien que dans ces cas, la société et ses représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et constructifs, la société Watco ne peut être tenue responsable des résultats de telles utilisations à moins d'être confirmées par écrit par Watco.

Peintures de sol

Durcisseurs de surface

Marguage au sol

Revêtements de sol

Peintures antidérapantes

Produits antidérapants

Réparation de sol

Ragréage

Préparation de sol

Réparation murale

Peintures murales

Rénovations extérieures

Protection/Sécurité

Peintures antirouille

Etanchéité

Tapis de sol

Signalisation



CRT 2 - 8 rue de Berzin, CS 80413 - 59814 LESQUIN CEDEX Tél. 03 20 52 77 77 • Fax 03 20 52 38 39 e-mail: info@watco.fr • www.watco.fr

100 %

50 %

50 %

50 %
